

HANSAKALK™

Vedbränd & våtläskad Gotlandskalk från Buttle

Produktbeskrivning

Hansakalk™ är en traditionellt vedbränd och våtläskad gotlandskalk, helt fri från tillsatser.

Användningsområde

Hansakalk™ används efter blandning med vatten (se recept på andra sidan) till kalkning på puts av lufthärdande kalkbruk, vissa typer av hydrauliskt kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg.

Hansakalk™ användas också för att tillreda lufthärdande kalkbruk och kalkbruk.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad, det finns att hitta på www.gutekalk.se.

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Utförande



Ny kalkputs behöver oftast inget förarbete, borsta bara bort lösa korn.

Äldre, tidigare obehandlad puts rengörs från smuts, sot och alger. Om nödvändigt används Bental Algtvätt.

Ytor tidigare målade med kalkfärg rengörs genom att avlägsna alla eventuella färgrester samt smuts och alger. rengöringen utförs genom borstning med stålborste eller med lättblåstring/lågtrycksvåtblåstring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas. Om nödvändigt används Bental Algtvätt eller Kalkohol™.



Putslagningar innan målning utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målningen skall utföras. Lagningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.



Innan målningen utförs förvattnas/kalkvattnas väggen så att den mörknar och är jämnt fuktig och håller sig så under hela målningstiden.

Även under arbetets gång skall duschning/vattning ske i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller tjocka skikt finns i den färdiga målningen. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning.



Hansakalk™ blandas upp med 4-5 delar vatten innan målning, omrörning måste ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent.

Den tillredda kalkfärgen appliceras tunt med kalkborste genom krystrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Proceduren upprepas max en gång per dygn tills dess att färgen täcker helt och hållet, normalt behövs 5 strykningar på omålad puts.



Ytorna ska skyddas mot snabb uttorkning. Efter avslutad målning eftervattnas ytorna utan rinning, helst med kalkvatten, i minst tre dygn med trädgårdsspruta eller motsvarande



Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10°C och +20°C och luftfuktigheten hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under +5°C. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.



Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.

Tillredning av kalkbruk för putsning, fogning och murning.

Hansakalk™ blandas med ren, välgraderad puts-/mursand i lämpligt blandningsförhållande, normalt i förhållandet 1 volymdel kalkpasta och 3 volymdelar sand (1:3).

Blandningsförhållandet avgörs av sandens sammansättning och ändamålet för bruket.

Till murning och grovputs används normalt grövre ballast, finare ballast används till ytputs och tunna fogningar.

Färdigblandade bruk baserat på Hansakalk och gotländsk sand finns att beställa hos Aktiebolaget Gutekalk.

Tillredning av kalkvatten för förvattning, eftervattning och fixering.

1 volymdel kalkpasta blandas upp med 5 volymdelar rent vatten och tillåts separera i minst ett dygn. Därefter avlägsnas det transparenta kalkvattnet försiktigt och används vid förvattning, eftervattning och fixering av gammal kalkputs.

Övrig information

- Vid torr väderlek kan det vara aktuellt att vattna innan varje strykning samtidigt som fuktig väderlek och lägre temperatur innebär att man inte behöver vattna i samma omfattning.
- Alla blandningar utförda med Hansakalk™ kan förvaras i lufttåta kärl under en mycket lång tid i frostfria miljöer.
- Vid eventuell pigmentering används kalk- och ljusäkta pigment.
- Vid kalkning på ytor av KC-typ använd Hydraulit® KC-färg eller Hydraulit® EXTRA.

Produktspecifikation

Bindemedel

Vedbränd och våtsläckt Gotlandskalk

Kulör

Vit

Spädning

Rent vatten

Åtgång

Ca 0,5 kg/m² vid 5 strykningar. Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Emballage

5 kg plasthink

25 kg plasthink

Lagring

Frostfritt i väl tillsluten förpackning.

Version 2017. Copyright © 2017 Aktiebolaget Gutekalk. Alla rättigheter förbehålls.



GUTE

KALK

GOTLAND